

Армированная полимерная ПВХ мембрана

БАУХИМ СТАРТ

БАУХИМ Старт — армированная гидроизоляционная мембрана на основе пластифицированного поливинилхлорида с защитой от ультрафиолетового излучения. Материал предназначен для гидроизоляции строительных конструкций и предотвращения проникновения воды без гидростатического давления из грунта внутрь здания. Стандартный цвет лицевой поверхности — светло-серый (RAL 7047). Мембрана применяется во всех климатических районах согласно СП 131.13330.2025.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Фундаменты
и фундаментные
плиты



Стены подвалов
и цокольных
этажей



Плоские
и малоуклонные
кровли



Технические
подполья



Тоннели
и пешеходные
переходы



Технические
галереи
и каналы



Пожарные
резервуары
и ёмкости



Декоративные
пруды
и каналы

Балластная кровля

Мембрана укладывается под балласт из гравия или щебня фракции 20–40 мм.

Инверсионная кровля

Поверх мембраны — геотекстиль, утеплитель XPS, геотекстиль и балласт.

Эксплуатируемая кровля

Защитный слой из бетонных плит или цементно-песчаной стяжки из негорючих материалов.

Зелёная кровля

Над мембраной — противокорневой барьер, дренаж, почвенный слой и растения.

ТУ 22.23.19-002-87414003-2026
ПРОИЗВЕДЕНО В РОССИИ

Мембрана предназначена для защиты от воды, не создающей гидростатического давления на конструкцию. При постоянном напорном воздействии грунтовых вод применяются мембраны усиленного типа.

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Транспортировка рулонов полимерных мембран должна осуществляться в крытых транспортных средствах на поддонах в горизонтальном положении, при этом на одном поддоне допускается размещение не более трех рулонов по высоте. Разрешено перевозить поддоны с полимерными мембранами в три ряда по высоте, при условии равномерного распределения веса верхних поддонов на рулоны нижних рядов с использованием деревянных щитов или дополнительных поддонов.

Наименование показателя	ед. изм.	Значение	Метод испытания
Толщина	мм	1,2 / 1,5	ГОСТ EN 1849-2
Ширина	м	2,1	ГОСТ Р 57417
Длина	м	20 / 25	ГОСТ Р 57417
Максимальная сила растяжения (вдоль)	Н/50 мм	≥ 1100	ГОСТ 31899-2, EN 12311-2
Максимальная сила растяжения (поперёк)	Н/50 мм	≥ 900	ГОСТ 31899-2, EN 12311-2
Относительное удлинение при макс. силе	%	≥ 15	ГОСТ 31899-2, EN 12311-2
Сопротивление раздиру	Н	≥ 150	ГОСТ Р 56583, EN 12310-2
Сопротивление раздиру сварного шва	Н/50 мм	≥ 350	ГОСТ Р 56584, EN 12316-2
Прочность сварного шва на сдвиг	Н/50 мм	≥ 700	ГОСТ Р 56911, EN 12317-2
Полная складываемость при отриц. темп.	°С	–30	ГОСТ EN 495-5
Водопоглощение по массе	%	≤ 0,3	ГОСТ 2678
Изменение линейных размеров (80 °С, 6 ч)	%	≤ 0,5	ГОСТ EN 1107-2
Старение под УФ (не менее 5000 ч)	-	нет трещин	ГОСТ 32317, EN 1297
Сопротивление статическому продавливанию	кг	≥ 20	ГОСТ EN 12730
Водонепроницаемость (10 кПа, 24 ч)	-	водонепроницаем	ГОСТ EN 1928 (метод В)
Группа горючести	-	Г4	ГОСТ 30244-94
Группа воспламеняемости	-	В3	ГОСТ 30402-96
Группа распространения пламени	-	РП2	ГОСТ Р 51032-97

ХРАНЕНИЕ:

Рулоны полимерных мембран следует хранить на поддонах, отсортированными по маркам, в сухом закрытом помещении или под навесом, в горизонтальном положении, не более чем в два ряда по высоте, на расстоянии не менее 1 метра от отопительных приборов.

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

Требованиям действующих строительных норм и правил.

«ООО БАУХИМ»

Телефон: +7 487 257-30-09

bauchem.ru

E-mail: info@bauchem.ru

